MATERIAL
ESTE ALABASTRINO C
CROSS CUT

ASTM C-880 **FLEXURAL STRENGTH**

AVERAGE PERPENDICULAR MODE	AVERAGE PARALLEL MODE
100.83 Kgs/Sqcm	97.33 Kgs/Sqcm
9.88 Mpa	9.53 Mpa
1.433 Psi	1.384 Psi

ASTM C-170 **COMPRESSIVE STRENGTH**

AVERAGE PERPENDICULAR MODE	AVERAGE PARALLEL MODE
474.88 Kgs/Sqcm	452.27 Kgs/Sqcm
46.56 Mpa	44.35 Mpa
6.754 Psi	6.433 Psi

ASTM C-97 **ABSORPTION AND BULK SPECIFIC GRAVITY**

DENSITY	ABSORPTION
2.624 Cbmt/Kgs	0,53%

MARIOTTI

T. +39 0774 376137
info@mariotticarlo.com
Via Nazionale Tiburtina 287,
00011 Tivoli Terme, Rome, Italy

www.mariotticarlo.it