MATERIAL
ESTE BIANCO P
CROSS CUT

ASTM C-880 **FLEXURAL STRENGTH**

AVERAGE PERPENDICULAR MODE	AVERAGE PARALLEL MODE
93.01 Kgs/Sqcm	89.77 Kgs/Sqcm
9.12 Mpa	8.79 Mpa
1.322 Psi	1.276 Psi

ASTM C-170 **COMPRESSIVE STRENGTH**

AVERAGE PERPENDICULAR MODE	AVERAGE PARALLEL MODE
437.99 Kgs/Sqcm	417.14 Kgs/Sqcm
42.94 Mpa	40.90 Mpa
6.230 Psi	5.933 Psi

ASTM C-97 **ABSORPTION AND BULK SPECIFIC GRAVITY**

DENSITY	ABSORPTION
2.419 Cbmt/Kgs	0,66%
151 Cbs/Lbs	

T. +39 0774 376137
info@mariotticarlo.com
Via Nazionale Tiburtina 287,
00011 Tivoli Terme, Rome, Italy
www.mariotticarlo.it