MATERIAL
ESTE LIGHT E
VEIN CUT

ASTM C-880 **FLEXURAL STRENGTH**

AVERAGE PERPENDICULAR MODE	AVERAGE PARALLEL MODE
68.83 Kgs/Sqcm	35.79 Kgs/Sqcm
6.75 Mpa	3.51 Mpa
980 Psi	510 Psi

ASTM C-170 **COMPRESSIVE STRENGTH**

AVERAGE PERPENDICULAR MODE	AVERAGE PARALLEL MODE
656.1 Kgs/Sqcm	392.1 Kgs/Sqcm
64.33 Mpa	38.49 Mpa
9.331 Psi	5.583 Psi

ASTM C-97 **ABSORPTION AND BULK SPECIFIC GRAVITY**

DENSITY	ABSORPTION
2.470 Cbmt/Kgs	1,78%

MARIOTTI

T. +39 0774 376137
info@mariotticarlo.com
Via Nazionale Tiburtina 287,
00011 Tivoli Terme, Rome, Italy

www.mariotticarlo.it